

시험 성적서

(주)삼양컴텍 방탄시험소 경기도 안성시 공단로 81 TEL : 070) 4677-6743 FAX : 031) 673-7161	성적서번호 : 2022-E-BTRS-0020 페이지 (1) / (총 2)	 
--	---	---

1. 의뢰자

- 기관명 : HBC 방탄
- 주소 : 경기도 화성시 마도면 석교로 26-20

2. 시험대상 품목

- 시료명 : 방탄유리
- 시료수량 : 1 개
- 시료번호 : HBC-2201
- 로트번호 : HBPG-220321A-1
- 재질 : 유리6T+접착제+유리6T+접착제+PC5T
- 크기 : (600 × 600) mm
- 무게 : 13 400 g
- 두께 : 18.79 mm

3. 시험일자 : 2022년 5월 10일

4. 시험장소

- 고정시험소 ☒ (주소 : 경기도 안성시 공단로 81)
- 현장시험 ☐ (주소 : -)


5. 시험환경

- 온도(최저/최고) : 21.8 °C / 22.0 °C
- 습도(최저/최고) : 47 % R.H. / 49 % R.H.

6. 시험방법

- 시험표준 : NIJ Standard 0108.01 : 1985
Armor Type III-A
- 구경 / 탄종 : 9 mm FMJ 124 gr
- 추진제 : -
- 비고 : -
- 탄 두 무게 : 8.0 g
- 시험총포 : 9 mm
- 확인판 재질 / 두께 : Al2024 / 0.5 mm

7. 시험결과 : 시험결과 참조

확 인	작성자 성명 : 이진우 	기술책임자 성명 : 김창범 
-----	---	---

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인 받은 분야의 시험결과입니다.

2022. 5. 12.

한국인정기구 인정 (주)삼양컴텍 방탄시험소장 (인)



- 비고 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에만 한정되며, 전체 제품에 대한 품질 및 성능을 보증 하지 않습니다.
- 비고 2. 이 성적서는 당 시험소의 사전 서명 동의 없이 광고, 선전 등 홍보 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 비고 3. 성적서 진위여부 확인은 070-4677-6743으로 문의.

시 험 성 적 서

(주)삼양컴텍 방탄시험소

경기도 안성시 공단로 81
TEL : 070) 4677-6743 FAX : 031) 673-7161

성적서번호 : 2022-E-BTRS-0020


페이지 (2) / (총 2)



○ 시험결과

순 번	추진제 (g)	속 도 (m/s)	관통여부 (PP / CP)	비 고
1	0.38	426.8	PP	-
2	0.38	425.2	PP	-
3	0.38	425.7	PP	-
4	0.38	422.8	PP	-
5	0.38	424.9	PP	-

시료 사진



시험 전 (앞)

시험 전 (뒤)

시험 후 (앞)

시험 후 (뒤)

특이사항

- 기준탄속 : (426 ± 15) m/s
- 기준탄속 5발 관통여부 확인

끝.